



Chagn'eau Protect

Hydrofuge de surface en phase aqueuse



Description du produit

CHAGN'EAU PROTECT est une solution hydrofuge incolore en phase aqueuse à base de silanes et de siloxanes qui protège les supports minéraux et empêche la pénétration de l'eau de pluie.

CHAGN'EAU PROTECT ne modifie pas l'aspect du support, ne colle pas, ne lustre pas, ne jaunit pas.

DESTINATION : Extérieur

BENEFICES :

- Effet perlant, immédiat après séchage
- Laisse respirer le support (produit non filmogène)
- Protection contre le développement des mousses et des algues

SUPPORTS :

Hydrofugation des supports poreux traditionnels du bâtiment tels que :

- Béton cellulaire, ciment, mortier
- Briques silico-calcaires ou en terre cuite
- Enduits minéraux monocouches extérieurs
- Peintures minérales
- Pierres naturelles (grès, calcaire, tuf)
- Tuiles

CHAGN'EAU PROTECT n'est pas adapté aux supports minéraux peu absorbants (pierres denses, en particulier calcaire et marbre, et béton armé des routes et des ponts).

Données techniques

DENSITÉ	1.00 ± 0.02
ASPECT	Liquide jaunâtre, transparent au séchage (peut légèrement intensifier les teintes après séchage)

CLASSIFICATION :

Norme NF T 36-005 : Famille I – classe 10c
Norme P 84-403 : D1

Conditionnement et conservation

CONDITIONNEMENT : Jerrican de 5L et 20L

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs (se référer à la date de fabrication mentionnée sur l'emballage).

Application

Les supports doivent être sains, secs, non pulvérulents et non friables. L'applicateur veillera à respecter les recommandations des normes en vigueur. Après un nettoyage haute pression, attendre 3 à 4 jours de temps sec et ensoleillé avant de traiter le support.

OUTILS :

Pulvérisation - Brosse - Rouleau - Airless faible pression - Immersion



NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

DILUTION :

Prêt à l'emploi.

CONSOMMATION ET RENDEMENT* :

Consommation (mL/m ² /couche)	200 à 400
Rendement (m ² /L)	2.5 à 5

* Données variables en fonction de la porosité du support à traiter.

Appliquer 2 à 3 couches en « humide sur humide ». Un essai préalable est recommandé, notamment pour déterminer les consommations exactes.

CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Si l'hygrométrie dépasse 65% d'humidité relative
- Sur support gelé, condensant ou humide

Ne jamais appliquer sur support humide. En cas de pluie, arrêter le traitement et protéger les zones déjà traitées.

SECHAGE :

A 20°C et 60% HR : hors pluie 4h environ

RECOUVREMENT :

Recouvrable après 24h dans de bonnes conditions de séchage.

Données de sécurité

ÉTIQUETAGE :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie A/c (maximum 40g/L)
Ce produit contient moins de 40g/L de COV.

Mentions légales

Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

