



MS LAK

Accrochage multi-supports
Laque satinée à base d'alkyde uréthane



Description du produit

MS LAK est une laque nouvelle génération qui allie la facilité de l'acrylique et la résistance du glycéro.
Sans odeur, **MS LAK** est facile et agréable à appliquer.
Son aspect de finition satiné offre des surfaces lavables.

DESTINATION : Extérieur & Intérieur

BENEFICES :

- Accrochage multi-supports
- Microporeux
- Très bon tendu
- Très bon couvrant

SUPPORTS :

S'applique sur de nombreux supports traditionnels du bâtiment, en neuf ou en rénovation : plâtre, plaque de plâtre cartonné, anciennes peintures, bois, métal, ... Convient également sur la toile à peindre.

Données techniques

DENSITÉ	1.32 ± 0.05
EXTRAIT SEC	54 ± 2 %
Résistance à l'abrasion humide (NF 13300)	Classe 1 (lessivable)

CLASSIFICATION :

Norme NF T 36-005 : Famille I, classe 4a

TEINTE :

Blanc, existe en bases à teinter M et TR
Se teinte avec des colorants universels de bonne qualité.

Conditionnement et conservation

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L et 10L

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs (se référer à la date de fabrication mentionnée sur l'emballage).

Application

Respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1).
Les supports doivent être sains, secs et solides.
Les parties métalliques doivent faire l'objet d'un traitement anticorrosion préalable.
Consulter notre gamme de sous-couches pour la préparation des fonds.

OUTILS :

Brosse – Rouleau – Airless *

* Brosse : 100% synthétique ou mélange soie synthétique

Rouleau : manchons type microfibre HD 12mm

Airless : pistolet type Graco ou Wagner avec buses 417 ou 419 dilution max 4%



NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

DILUTION :

Prêt à l'emploi. Dilution possible entre 2 et 4% d'eau.

RENDEMENT** :

De 9 à 13 m²/L

** Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter. Un essai doit être réalisé pour déterminer la consommation.

CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Si l'hygrométrie dépasse 65% d'humidité relative
- Sur support gelé, condensant ou humide

SECHAGE

Sec au toucher en 4h environ.

RECOUVREMENT :

Recouvrable en 8h dans de bonnes conditions de séchage.

Données de sécurité

ÉTIQUETAGE :

Peinture en phase aqueuse, non soumise à étiquetage.

TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie D (maximum 130g/L)
Ce produit contient moins de 50g/L de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*** :



***Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mentions légales

Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

