



Ultrafix Granité

Primaire pigmenté en phase aqueuse

Description du produit

ULTRAFIX GRANITÉ a été spécialement développé pour le ravalement des façades neuves ou à rénover.

Ce primaire pigmenté, en phase aqueuse, est particulièrement recommandé dans le système **RETISOUPLE** et avant l'application d'un RPE ou d'un RPSE.

DESTINATION : Extérieur & Intérieur

BENEFICES :

- Excellente adhérence
- Laisse respirer le support

SUPPORTS :

En extérieur : sur tout support sain à faible absorption de nature minérale et sur d'anciennes peintures, type RPE ou RPSE.

En intérieur : sur tout support neuf traditionnel à base de plâtre, sur d'anciens crépis ou d'anciennes peintures ou laques et vernis.

ULTRAFIX GRANITÉ peut convenir sur des supports tels que PVC ou PLEXIGLASS. Il appartient à l'applicateur de réaliser un essai préalable.

Dans le cas où la couche de finition choisie est un film mince, préférer l'utilisation d'**ULTRAFIX LISSE**.

Données techniques

ASPECT	Mat légèrement granité
DENSITÉ	1.42 ± 0.05
EXTRAIT SEC	60 ± 2 %

CLASSIFICATION :

Famille I, classe 7b2 (Norme NF T 36-005)

TEINTE :

Blanc,
Se teinte avec des colorants universels de bonne qualité.

Conditionnement et conservation

CONDITIONNEMENT : 5L et 15L

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs (se référer à la date de fabrication mentionnée sur l'emballage).

Application

Respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1).

Les supports doivent être sains, secs et solides.

Les parties métalliques doivent faire l'objet d'un traitement anticorrosion préalable.

Consulter notre gamme de sous-couches pour la préparation des fonds.

OUTILS :

Brosse – Rouleau



NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

DILUTION :

Prêt à l'emploi. Possible jusqu'à 5% d'eau (0,75L d'eau maximum pour 15L). Bien mélanger avant emploi.

CONSOMMATION ET RENDEMENT* :

Consommation (L/m ² /couche)	0,11 à 0,14
Rendement (m ² /L)	7 à 10

*Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, un essai doit être réalisé pour déterminer la consommation.

CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Si l'hygrométrie dépasse 65% d'humidité relative
- Sur support gelé, condensant ou humide
- En cas d'averse menaçante
- Sur un enduit de ciment frais (attendre minimum un mois)

SECHAGE

Sec au toucher en 6h environ.

RECOUVREMENT :

Recouvrable après 24h dans de bonnes conditions de séchage.

Données de sécurité

ÉTIQUETAGE :

Peinture en phase aqueuse, non soumise à étiquetage.

TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie A/h (maximum 30g/L)
Ce produit contient moins de 30g/L de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR** :



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mentions légales

Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

