

Capaqua Soie

Peinture veloutée en phase aqueuse, de fabrication française, pour travaux courants (finition B) en intérieur.
L'indispensable pour les pros.



Description de produit

Capaqua Soie est une peinture de finition courante à l'aspect velouté, utilisable en intérieur pour la mise en peinture ou la rénovation des murs et plafonds. Capaqua Soie est idéale pour toute pièce sèche devant être remise en service rapidement. Convient également pour des pièces humides bien ventilées. Elle se répartit facilement ce qui permet d'obtenir un aspect homogène et régulier associé à un toucher agréable.

Domaine d'utilisation

Intérieur

Propriétés

- Empreinte Carbone : 825 g/CO₂ Eq./m²/couche (données issues de la FDES individuelle).
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Aspect régulier et tendu
- Bon confort d'application
- Produit certifié NF Environnement
- Eligible dans le cadre des certifications LEED et BREEAM (attestations disponibles)

Liant

Résines synthétiques en dispersion

Conditionnement

1.25L - 2.5L - 5L - 15L

Teintes

Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu. Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de l'impression Capaqua Impression + ou de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée. En fonction de la teinte du support de départ, une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire.

Degré de brillance / Aspect

11 à 15 sous 85° / Velouté
(Env. 5 sous 60°)

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les pots entamés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Utiliser un camion et ne pas remettre dans le fût d'origine.

Données techniques

- Densité: Env. 1.35
- Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T36-005)
- Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : classe 1 (Lessivable).
Pouvoir opacifiant : Classe 2 pour un rendement de 8 m²/L
- Extrait-sec pondéral: Env. 58%
Extrait sec volumique : Env. 48%



Application

Supports appropriés	Tous fonds visés par la norme NF DTU 59.1. Enduits pour plaques de plâtres, plaques de plâtres cartonnées, toiles de rénovation, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits pour plaques de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression + ou Premium Fix</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression + ou Premium Fix.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Si besoin, application d'une couche de Capaqua Impression +.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capaqua Impression + ou Premium Fix.</p> <p>Toiles de rénovation : Application d'une couche de Capaqua Impression + sur toiles de rénovation non peintes.</p> <p>Toiles de verre : Application d'une couche de Capaqua Impression + sur toiles de verre non peintes.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une ou deux couches, pures ou diluées avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	100 à 125 ml/m ² ou 8 à 10 m ² /L
Conditions de mise en œuvre	Température supérieure à +8°C et inférieure +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° et 50 % d'humidité relative :</p> <p>Sec au toucher : 30 minutes.</p> <p>Recouvrable : après 4 heures.</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Outils	Brosse à rechargir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm, rouleau microfibre 10 mm Caparol ou projection airless.
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 20 g/l.
Centre Service Clients	<p>Tél: (+33) 3 22 38 39 77</p> <p>Fax: (+33) 3 22 38 39 78</p> <p>E-mail: info@caparol.fr</p> <p>Voir aussi notre site: www.caparol.fr</p>

Fiche technique Capaqua Soie - Edition: mai 2026

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.