

CapaMat ST

Peinture intérieure pigmentée très mate, à base d'huile chaulée en phase solvant. Fonction isolante des tâches, sans tension. Idéal pour les chantiers de rénovation et fonds difficiles.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Intérieur

Propriétés

- Excellentes performances isolantes et bloquantes : masque les tâches sèches de suie ou noir de fumée, bistre, nicotine, dégâts des eaux ou tâches de gras.
- Dotée d'une technologie sans tension : ne tire pas les anciennes peintures ou anciens badigeons adhérents, ne s'écaille pas dans le temps.
- Rentabilité et productivité chantier améliorées : rapidité de mise en oeuvre, produit prêt à l'emploi.
- Application frais dans frais possible (après matage de la première couche).
- Facilité de mise en oeuvre : grand temps d'ouverture, excellente répartition, absence de reprises.
- Application agréable et propre : peu d'éclaboussures et faible odeur favorisant le respect du chantier, de l'utilisateur.
- Belle blancheur stable et durable : absence de jaunissement dans le temps.
- Haut pouvoir couvrant et garnissant.
- Retouches possibles et quasiment invisibles : facilite la réception des chantiers.

Liant

Huile chaulée

Conditionnement

12.5L

Teintes

Blanc.

Degré de brillance / Aspect

< 2,5 à 85° - Très mat.

Remarques : matité totale après séchage complet et évaporation du solvant.

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Densité: 1.56
- Classification AFNOR: Famille I, classe 2b (norme NF 36-0005)
- Performance selon NF EN 13-300: Pouvoir opacifiant : Classe 2
Résistance à l'abrasion humide : Classe 1
- Extrait-sec pondéral: 73,2 % (extrait sec volumique : 48,2 %)



Application

Supports appropriés

Anciennes peintures mates bien adhérentes, tous supports intérieurs visés par la norme NF DTU 59.1 sauf bois, métal et PVC.
Ne pas appliquer sur supports alcalin (par exemple enduit ciment, béton...)

Préparation du support

Les supports doivent être nettoyés, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

Anciennes peintures ou anciens badigeons bien adhérents	Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Les surfaces brillantes ou satinées seront dépolies par ponçage, puis dépoussiérées.	1 ou 2 couches pures de CapaMat ST
Anciennes peintures ou anciens badigeons mal adhérents	Eliminer les peintures ou anciens badigeons mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté.	
Supports présentant des dépôts de graisse ou d'huile	Dégraisser à l'aide d'un produit adapté.	
Supports présentant des dépôts de nicotine, de bistre ou de tâches d'eau	Epousseter soigneusement. Brosser à sec si nécessaire.	
Supports recouverts de noir de fumée	Epousseter soigneusement.	

Remarque : CapaMat ST peut également être appliqué sur les supports usuels neufs du bâtiment. Les travaux préparatoires devront être conformes au DTU 59.1.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches pures.

Consommation / Rendement

9 à 11 m²/L, soit 110-140 ml/m² (sur support lisse).
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en œuvre

Température supérieure à +3°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70 %.

Séchage/Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative :
Sec en surface : après 4 à 6 heures.
Recouvrable : après 12 heures ou "frais dans le frais" lorsque le produit commence à mater.
Sec à coeur et résistant : après 2 semaines.

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse adaptée.
Rouleau rayé jaune 12 mm.
Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,026-0,031" / Pression 150-180 bars

Nettoyage des outils

Au White Spirit immédiatement après emploi.

Remarques

Pour une application murale, un léger "marquage" (sensation de farinage) est possible au toucher jusqu'au durcissement complet du produit (environ 3 semaines).

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Elimination des déchets

Valeur limite de COV en UE

Centre Service Clients

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 350 g/L.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr